

Faserzusammensetzung

fiber / composition

100% Viskose

viscose

Verfestigung

bonding

Binder

chemical bonded

Flächengewichtweight (g/m²)

nach DIN EN 29073.1

40**Dicke**

thickness (mm)

nach DIN EN 29073.2

0,33**Reißkraft, längs**

tensile strength MD (N/5cm)

95**Reißkraft, quer**

tensile strength CD (N/5cm)

nach DIN EN 29073.3

10**Dehnung, längs**

elongation MD (%)

7**Dehnung, quer**

elongation CD (%)

nach DIN EN 29073.3

32**Porengröße (size of pores)**

größte / viele

largest / many pores (μ)

120/ 60**Luftdurchlässigkeit**permeability to air (L/m²/sek.)

nach EN ISO 9237

3.500

Es handelt sich um unverbindliche Mittelwerte, welche den üblichen Produktionsschwankungen unterliegen.

Unsere MTV – Produkte bestehen zu 100% aus Naturfasern und sind daher vollständig biologisch abbaubar !